



OIL HOUSE&GARDEN



TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Belinka Oil House&Garden

LEÍRÁS

A Belinka Oil House&Garden egy módosított növényi olajokra és viaszokra épülő olaj kültéri fafelületek és kerti bútorok védelmére, festésére és karbantartására.

ÖSSZETÉTEL

Módosított növényi olajok, pigmentek, UV-szűrő és UV-elnyelő anyagok, viaszok, tartósítószeresek és adalékanyagok.

JELLEMZŐK

A faanyag beolajozása kiemeli a természetes szerkezetét, élettelibbé és színesebbé teszi. Az olaj behatol a faanyag pórusaiba, kitölti őket, megakadályozza más folyadékok beszívását, és vékony védőréteget képez a felületen. Az olajozott felület lepergeti a vizet és szennyeződések, de nem vízhatlan. Az olajozás nem tömíti a

Dokumentum: T_Belinka_oil_housegarden_1_HU.docx
Felülvizsgálat dátuma: 2025. március 15.



faanyagot, a felszín páraátjárható, így a faanyag „lélegezni” tud; ez azt jelenti, hogy természetes nedvességtartalma a környezetnek megfelelően változik, ami a kezelt felületnek természetes érzetet ad. Az olajjal kezelt felületeken a réteg nem hólyagosodik fel vagy válik le a faanyag összehúzódása és megduzzadása miatt. UV-szűrő és UV-elnyelő anyagokat tartalmaz, melyek lelassítják a faanyag károsodását az UV-sugarak miatt, és egy hozzákevert hatóanyag megvédi a bevonóréteget a penész ellen. A termék alkalmazása egyszerű; a megfelelően kezelt felületen nincsenek buborékok, kráterek vagy felületi hibák.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ellenállóbb fafajokból készült kültéri felületek és kerti bútorok bevonására önmagában is használható.

SZÍNÁRNYALATOK

A termék normál színárnyalatokban kapható a színskála szerint. Mivel a fa természetes anyag, a különböző minőségű faanyagoknál kissé eltérhetnek az árnyalatok. Más típusú faanyagnál az árnyalatok jobban eltérhetnek, ezért azt javasoljuk, hogy egy kisebb mintadarabon először mindig próbálja ki a terméket. A Belinka Oil House&Garden színárnyalata a faanyagon a faanyag előzetes kezelésétől és a rétegek számától is függ.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Teljesen száraz, finoman megcsiszolt, portól, zsírtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentes fafelületekre vigye fel. Szép végeredmény biztosításához a felületet egyenletesen meg kell csiszolni.





A faanyag ajánlott nedvességtartalma 12–15%.

Az olyan faanyagoknál, melyekben természetes olajok és sok vízdékony anyag, pl. tannin található, azt javasoljuk, hogy a faanyagot legalább 1 hónappal az első bevonás előtt tegye ki az időjárás hatásainak (eső, napsütés). Ez eltávolítja a felületből a tannint és a természetesen előforduló olajokat.

A FELVITEL MÓDJA

Az olajat 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten, a levegő 40–70% relatív páratartalma mellett vigye fel. Az optimális hőmérséklet a munkához 18 °C és 22 °C között van. Alacsonyabb hőmérsékleten, illetve magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő hosszabb lehet. A száradási idő akkor is hosszabb, ha a bevonatot vastagabb rétegben viszi fel.

A terméket használat előtt alaposan keverje fel, és hígítás nélkül, ecsettel vagy hengerrel hordja fel. Ügyeljen rá, hogy az ecsettel vagy hengerrel egyenletesen terítse el, hogy a m²-enként előírt mennyiség kerüljön a felületre.

Az olajat minden felfelületre vigye fel, különösen figyeljen oda az átlós vágásokra.

Az olajat 24 óra száradási időt hagyva, két rétegben vigye fel. 15 °C alatti hőmérsékleten, illetve nedves időben nem javasoljuk a termék felvitelét.

Azt javasoljuk, hogy ezenkívül védjen minden olyan sérülést, mely az összeállítás során keletkezett (pl. a csavarozáshoz készített furatokat), mivel az ilyen helyeken a faanyag kevésbé védett.

SZÁRADÁS

Normál körülmények között (T = 20 °C, levegő nedvességtartalma 65%) az olajréteg 24 óra alatt megszárad.

A felületek 7 nap után lesznek teljesen szárazak.



A bevonást ne erős napsütésben vagy közvetlenül eső után végezze. A levegő magasabb páratartalma szintén meghosszabbítja a száradási időt.

Tavasszal és ősszel, amikor a hőmérséklet alacsonyabb, és a páratartalom reggel és este magasabb, a faanyagból készült felületeket napközben kell bevonni, amikor a hőmérséklet magasabb, és a nedvesség- és páratartalom alacsonyabb a faanyagban. Lehetőleg ne végezze a bevonást alacsony hőmérsékleten és a levegő nagyon magas páratartalma mellett.

Ha kerti bútort vagy mechanikai terhelésnek kitett faelemeket von be, használat előtt legalább egy hétig hagyja száradni.

KIADÓSSÁG

A fogyás a faanyag típusától és minőségétől, a feldolgozás módjától és minőségétől és a felhordás módszerétől is függ. A fogyás általában az első felhordás során a legnagyobb.

1 liter olaj 15–20 m² felületet fed egy rétegben.

A BEVONAT KARBANTARTÁSA

A Belinka Oil House&Garden bevont felületeket ugyanezzel a termékkel kell karbantartani. A kötelező kezelési időköz a faanyag fajtájától, mechanikai terhelésétől, valamint nedvességnek és napsütésnek való kitettségétől függ. Ezért az olajjal kezelt és az időjárás hatásainak kitett elemek állapotát rendszeresen ellenőrizze. Az ellenőrzést legalább évente egyszer el kell végezni.

Az időjárás hatásainak kitett faanyag a nedvesség felvétele és leadása miatt kitágul és összehúzódik. Ez repedéseket okoz a faanyagban, melyeket ki kell tölteni olajjal, hogy a víz ne juthasson be a repedésekbe és mélyebbre a fába. Ezért azt javasoljuk, hogy szükség szerint, vagy ha a felület már nem vízlepergető, vonja be újra.





Az ismételt bevonás folyamata ugyanaz, mint az első bevonás esetén.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg Belsollal vagy lakkbenzinnel.
Ha valamire vastag olajréteg szárad rá, nitrohígítóval távolítsa el.

ÖTLETEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A sok nedvességnek kitett, faelemek az olaj első felhordása előtt védhetők biocid szerrel.

Az olajjal bevont felület színe erősen függ a faanyag fajtájától és kezelésétől, ezért ajánlatos előtte ellenőrizni, hogy néz ki azonos típusú faanyagon.

A természetes növényi olajok száradása oxidációt okoz, ez exoterm, hőtermelő reakció. Ezért az olajos törleruhák és szivacsok nagymértékben felmelegedhetnek és spontán begyulladhatnak.

Az olajjal átitatott rongyokat és egyéb pórusos segédeszközöket (szivacshengereket, szivacsokat, papírt) használat után azonnal áztassa vízbe vagy égesse el, mivel egyébként spontán begyulladás következhet be.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

Az eredeti, lezárt edényben tárolja 5–30 °C-on. Védje a közvetlen napsütéstől. Gyermekektől elzárva tartsa.

LEJÁRAT DÁTUMA

A fenti tárolási körülményeket betartva a csomagoláson jelzett időpontig.

Dokumentum: T_Belinka_oil_housegarden_1_HU.docx
Felülvizsgálat dátuma: 2025. március 15.



KÖRNYEZET

A terméket ne öntse ki a csatornába vagy a szabadban. A terméket teljes egészében használja fel. A folyékony hulladékot és a csomagolást veszélyes hulladékként kell kezelni a helyi szemetéshozzáértő szolgáltató által működtetett, veszélyes hulladékokra szakosodott központokban.

SZABÁLYOZÁS

A termékbiztonság, munkahelyi biztonság és szállítás szabályozására vonatkozó információkat a biztonsági adatlapon találja.

TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

Műszaki tanácsadóinktól kérhető a következő elérhetőségeken: +386 (0)51 347 545, +386 (0)41 783 723 vagy a www.belinka.com weblapon.

A műszaki információ célja a felhasználók tájékoztatása a termék felhasználásának módjáról és műszaki sajátosságairól. Bár a tanácsok hosszú távú tapasztalatokon alapulnak, ez nem menti fel a felhasználót az alól, hogy meggyőződjön arról, a termék alkalmas-e az adott esetben. Mivel a termék sajátosságait számos tényező befolyásolhatja, közte a faanyag fajtája, minősége, a felhordás módja és körülményei, a felhasználó gyakorisága, a használat körülményei, nem tudunk felelősséget vállalni semmilyen, a termék használata során felmerült anyagi kárért. Kétség esetén hívja fel tanácsadó szolgálatunkat.

Dokumentum: T_Belinka_oil_housegarden_1_HU.docx
Felülvizsgálat dátuma: 2025. március 15.