



OIL PARAFFIN

TERMÉKAZONOSÍTÓ

Belinka oil paraffin

LEÍRÁS

A Belinka oil paraffin szaunák faanyagának felületkezeléséhez és karbantartásához használható bevonat.

ÖSSZETÉTEL

Paraffinolaj.

TULAJDONSÁGOK

Fokozza a faanyag szennyeződésekkel és nedvességgel szembeni ellenállóképességét. A Belinka oil paraffin nem szárítja ki a felszínt, színtelen, szagtalan és íztelen.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Belinka oil paraffin mindenfajta faanyag védelmére alkalmas. Szaunákban használható nagyméretű faelemek, például padok és falburkolatok védelmére és karbantartására.

SZÍN

Színtelen, áttetsző folyadék.

Dokumentum: T_Belinka_oil_paraffin_1HU.docx | Felülvizsgálat: 1
Felülvizsgálat dátuma: 2020.06.03.



A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Felvitel előtt a fafelületet alaposan csiszolja meg és távolítsa el a port, zsírt, viaszt és egyéb szennyeződéseket. Keményebb faanyagokhoz, például tölgyhöz és tikkfához P220-as, bükkhöz P280–320-as csiszolópapír használatát javasoljuk; puhább faanyaghoz (pl. nyár és luc) elegendő a P180-as szemcseméret, mivel a simaság nem lesz nagyobb a finomabb csiszolással. Szép végeredmény biztosításához a felületet egyenletesen kell megcsiszolni. Az egyenetlen csiszolás eltérő olajbeszívódást, ez pedig foltos megjelenést okoz.

Az olaj felvitele előtt a faanyagot alaposan meg kell szárítani, egyébként a védelem nem lesz kielégítő. Felvitel előtt várjon, amíg a felszín és az olaj szobahőmérsékletre (legalább 18 °C) melegszik.

A FELVITEL MÓDJA

Az olajat 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten vigye fel, a levegő 40–70 %-os relatív páratartalma mellett; így jobban behatol a faanyagba.

Az olaj többféle módon felvihető, ugyanakkor azonban az esetek többségében a felhordás törlőruhával történik. További módszerek például: felhordás ecsettel vagy hengerrel.

Öntsön a felszínre bőséges mennyiségű olajat, majd egyenletesen terítse szét a teljes felszínen. Hagyja az olajat 30 percig beszívódni. A felesleges olajat alaposan törölje le tiszta száraz ronggyal vagy itatóspapírral.

A termék felvitelét nem javasoljuk 15 °C alatti hőmérsékleten, illetve ha a levegő relatív páratartalma meghaladja a 75 %-ot.

Azt javasoljuk, hogy a faanyag tartósságának fokozására az eljárást legalább egyszer ismétlje meg 24 órával az első bevonás után.

Porózusabb felületeknél vagy puhább fafajtáknál ajánlatos több réteget felvinni.





SZÁRADÁS

A Belinka oil paraffin ásványi olaj, mely nem oxidatíván szárad; a levegőnek kitéve nem szárad meg, hanem kiázik a faanyagból, különösen magasabb hőmérsékleten.

FOGYÁS

A fogyás a faanyag fajtájától és előzetes kezelésétől (javasolt kezelés: finom csiszolás, ecsetelés, simítás), valamint a felvitel módjától függ.

A fogyás általában a 60–100 g/m² tartományban van egy rétegben.

A BEVONAT KARBANTARTÁSA

A Belinka oil paraffin termékkel bevont felületeket később ismét ugyanezzel a termékkel kell kezelni. A kötelező kezelési időköz a faanyag fajtájától, mechanikai terhelésétől és nedvességnek való kitettségétől függ. Azt javasoljuk, rendszeresen ellenőrizze a bevonat állapotát és szükség esetén tartsa karban. A paraffinolaj nem száradó olaj, kimosódhat a faanyagból. Ezért gyakrabban igényel felújítást, mint a klasszikus növényi olajok.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg szappannal és vízzel, lakkbenzinnel vagy nitrohígítóval.

TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Azt javasoljuk, hogy az olaj megjelenését előzetesen próbálja ki egy azonos típusú, ugyanúgy kezelt faanyagon.





TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

Tárolja eredeti, lezárt csomagolásban, 5 és 30 °C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napsütéstől óvja. Gyermekektől elzárva tartsa.

LEJÁRAT DÁTUMA

A fenti tárolási körülményeket betartva a csomagoláson jelzett időpontig.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A terméket ne öntse ki a csatornába vagy a szabadban. A terméket teljes egészében használja fel. Az edényt különleges hulladékként kezelje és adja le veszélyes hulladékokra szakosodott gyűjtőhelyen. Ezeket a helyi, háztartási hulladék gyűjtését és elszállítását végző szolgáltató üzemelteti.

SZABÁLYOZÁS

A termékbiztonság, munkabiztonság és szállítás szabályozására vonatkozó információkat a biztonsági adatlapon találja.

TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

További információt viszonteladóinktól kaphat, illetve látogassa meg honlapunkat: www.belinka.com.

A műszaki információ célja a felhasználók tájékoztatása a termék felhasználásának módjáról és műszaki sajátosságairól. Bár a tanácsok hosszú távú tapasztalatokon alapulnak, ez nem menti fel a felhasználót az alól, hogy meggyőződjön arról, a termék alkalmas-e az adott esetben. Mivel a termék sajátosságait számos tényező befolyásolhatja, közte a faanyag fajtája, minősége, a felhasználás módja és körülményei, a felhasználó tapasztaltsága, a használat körülményei, nem tudunk felelősséget vállalni semmilyen, a termék használata során felmerült anyagi kárért. Kétség esetén hívja fel tanácsadó szolgálatunkat.

Dokumentum: T_Belinka_oil_paraffin_1HU.docx | Felülvizsgálat: 1
Felülvizsgálat dátuma: 2020.06.03.

